

LAKIER 2K-PUR SCHODOWY



Gr.3

Informacja techniczna

- Charakterystyka:** Jest to bez zapachowy, szybko schnący lakier dwuskładnikowy na bazie żywicy poliakrylowej, charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością na światło. Efekt bez zastrzeżeń zostanie osiągnięty jeżeli będą przestrzegane następujące wskazówki.
- Zakres zastosowań:** Do wartościowego i odpornościowego uszlachetniania drewna do budowy schodów.
- Podłoża:** Suche, czyste, bez żywicy drewno, w przypadku bejcowanego drewna jego powierzchnie muszą być suche i czyste. Nadaje się również do wybielanych powierzchni.
- Utwardzacz:** **Utwardzacz DuoCryl**
- Proporcje mieszania:** 10 część lakieru : 1 części utwardzacza
- Technologia:** Lakier do schodów 2K-PUR jest наносzony metodą natryskową (powietrze, bez powietrza, mieszanka powietrzna).

Metoda nanoszenia:	Bez powietrza	Mieszanka powietrza	Pistolet Bechera
Ciśnienie natrysku:	60 – 80 bar	50 – 60 bar	-----
Ciśnienie powietrza:	-----	1,5 – 2 bar	2,5 – 3,5 bar
Wielkość dyszy:	0,23 – 0,33 mm	0,23 – 0,33 mm	1,5 – 1,8 mm
Lepkość nanoszenia:	18 s/4 mm	18 s/4 mm	18 s/4 mm

Temperatura technologiczna lakieru oraz materiału nośnika nie powinna spaść poniżej +18°C. Dalsze istotne wskazówki znajdują Państwo w Instrukcji „Ogólne wskazówki odnośnie lakierów PU i DD”. Nie nadaje się do rolowania i malowania pędzlem. Nakładanie polewką wymaga odpowiedniego nastawienia lakieru.

- Rozcieńczanie:** **Lakier 2K-PUR Schodowy** wraz z **Utwardzaczem DuoCryl** daje mieszanke gotową do natryskiwania. W zależności od metody nanoszenia można rozcieńczyć za pomocą **Rozcieńczalnika DD nr 20**. Jako opóźniacz schnięcia należy zastosować **Rozcieńczalnik DD nr 25** w maksymalnej ilości do 2%.
- Wydajność:** Około 7 – 8 m²/l na warstwę (zależy od chłonności drewna i sposobu nanoszenia). Ilość nanoszona: około 120 – 140ml/m².
- Czas schnięcia:** Po około 2 godzinach nadaje się do szlifowania i ponownego lakierowania w zależności od ilości naniesionego lakieru i od temperatury otoczenia (20°C / 65% wilgotności względnej powietrza). Dotykać można po około 30 minutach. Ponowne lakierowanie po 2 godzinach.
- Stopień połysku:** półmatowy
- Gruntowanie i powlekanie:** **Lakier 2K-PUR Schodowy** jest stosowany zarówno jako podkład i jako ostatnia powłoka. Stosowanie specjalnych podkładów nie jest wymagane. Jeżeli jest to potrzebne to po szlifowaniu pośrednim można nanieść trzecią powłokę.

Proszę odwrócić na drugą stronę!

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl

LAKIER 2K-PUR SCHODOWY



Gr.3

Informacja techniczna

- Czyszczenie urządzeń:** Do czyszczenia narzędzi roboczych nadają się:
Zmywacz nr 52 i Płyn do mycia pędzli i urządzeń PUG.
- Przydatność do Składowania:** Składnik I (lakier) przynajmniej 1 rok, a składnik II (utwardzacz) przynajmniej ½ roku w oryginalnie zamkniętym pojemniku.
- Wskazówki specjalne:** Nawet jeżeli lakierowane **Lakierem 2K-PUR Schodowym** powierzchnie są po krótkim czasie powierzchniowo suche, to wymagana odporność chemiczna i mechaniczna jest osiągana dopiero po czasie 5 – 7 dni (20°C / 65% wilgotności względnej powietrza).
- Trudnopalność badana wg normy DIN 4102-B1
- Bezpieczeństwo:** Rozp. o Mat. Nieb.: F - łatwo zapalny
VBF: A I
ADR/RID: Klasa 3 Ustęp 5b
Kod UN: 1263
VBG 23: Przepis o zapobieganiu wypadkom BG Przemysłu Chemicznego „Stosowanie materiałów powłokowych”. Poza tym należy przestrzegać Instrukcji ZH 1/181 BG Przemysłu chemicznego „Stosowanie materiałów powłokowych PU”.
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszym arkuszu Informacji Technicznej odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Niniejszy Arkusz nie stanowi żadnego zabezpieczenia w sensie prawnym i nie zwalnia użytkownika stosującego produkt, ze względu na liczne wpływy, od własnego wykonania kontroli i prób przed użyciem. Podczas mieszania obcych wyrobów z naszymi i przy jednoczesnym nanoszeniu obcych produktów nie możemy ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej za właściwości warstwy wierzchniej powierzchni bejcowanych i/lub lakierowanych. Podczas nanoszenia naszych produktów należy przestrzegać przepisów najmowania odnośnie usług budowlanych (VOB).

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl