

LAKIER PARKIETOWY HYD-RO 2K



Gr.9

Informacja techniczna

- Charakterystyka:** Bezbarwna, wodna zawiesina poliuretanowo/akrylowa. Nienaganny rezultat osiągany jest tylko wówczas, jeśli przestrzegane są poniższe wskazówki.
- Obszar zastosowania:** **Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K** stosowany jest do obciążonych podłóg parkietowych i drewnianych oraz schodów drewnianych w zabudowie wewnętrznej i budowie obiektów. Nadaje się także do powszechnie stosowanych rodzajów drewna egzotycznego. (W przypadku nieznanymi rodzajów drewna zalecane jest wykonanie próby).
- Podłoże:** Lakierowane podłoże musi być nośne, czyste od kurzu, oleju, tłuszczu i innych pozostałości działających oddzielająco. Może się zdarzyć, że podłoże musi zostać przygotowane w wielokrotnym procesie szlifowania. Szlifowanie właściwe wykonywane jest za pomocą uziarnienia P100 - 120. Możliwe jest późniejsze ponowne lakierowanie (także na innych lakierowanych podłożach).
Warunek: Dobre przeschnięcie uprzednio naniesionego lakieru. Gruntowne oczyszczenie oraz gruntowne zglądzenie papierem ściernym P100 - 120.
- Składniki utwardzające:** **Utwardzacz Hyd-Ro Parkett 2K**
- Proporcje mieszania:** 10 jednostek lakieru : 1 jednostka utwardzacza
Czas zachowania stanu plastycznego: maks. 2 godziny przy 20°C / 65% względnej wilgotności powietrza.
- Uwaga !** ***W przypadku wyższych temperatur materiału i otoczenia czas zachowania stanu plastycznego ulega skróceniu.***
- Obróbka:** **Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K** przed każdym użyciem musi zostać dokładnie wymieszany. Po dodaniu utwardzacza mieszanina lakieru z utwardzaczem musi dojrzewać 15 minut, gdyż w krótkim czasie dochodzi do wzrostu lepkości. Można go stosować jako podkład gruntujący oraz jako powłokę nawierzchniową.
- 1. Struktura warstw A:** Nanieść 2x **Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K** szpachelką (krzyżowo). Ok. 30 - 40ml/m² na każde naniesienie (plastikową lub nierdzewną szpachelką ze stali szlachetnej) Po naniesieniu pierwszej warstwy szpachelką należy w międzyczasie przesuszyć powierzchnię przez ok. 30 min. Następnie pędzlem lub wałkiem nanoszone są przynajmniej 2 warstwy, ok. 120ml/m² na każdą warstwę. Schnięcie po każdej warstwie: ok. 3 - 4 godzin. Szlifowanie przed pokryciem lakierem nawierzchniowym za pomocą uziarnienia P100 - 120.
- 2. Struktura warstw B:** Nanieść 3x **Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K** za pomocą wałka lub pędzla, w ilości ok. 120ml/m² na każdą warstwę. Schnięcie po pokryciu gruntującym ok. 2 godziny, po każdej kolejnej warstwie ok. 3 - 4 godziny, szlifowanie przed pokryciem lakierem nawierzchniowym za pomocą uziarnienia P100 - 120. Jeśli czas schnięcia po naniesieniu którejś z warstw przekroczy 24h, należy koniecznie ponownie przeszlifować powierzchnię. Całkowite zużycie ok. 320 do 350ml/m².
- Aplikacja:**
- | Sposób natryskiwania: | Airless | Airmix | Pistolet Bechera |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Ciśnienie natryskiwania: | 60 - 80 barów | 50 - 60 barów | ----- |
| Ciśnienie powietrza: | ----- | 1,0 - 1,5 barów | 2,5 - 3,0 bara |
| Wielkość dyszy: | 0,22 - 0,33mm | 0,22 - 0,33mm | 1,7 - 1,9mm |
| Lepkość: | ok. 20-30s/4mm | ok. 20-30s/4mm | ok. 20-30s/4mm |
- Temperatura nanoszenia:** Nanosić w temperaturze między +15° i 25°C.
- Rozcieńczenie:** **Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K** jest dostarczany w formie gotowej do naniesienia i nie może być rozcieńczony.

Proszę odwrócić na drugą stronę!

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl

Schnięcie:

- Po 8 godzinach polakierowana powierzchnia może być lekko obciążona i można po niej delikatnie chodzić.
- Po ok. 8-10 dniach powierzchnia jest w pełni obciążalna i można po niej normalnie chodzić.
- Po ok. 21 dniach można położyć dywany.

Im dłużej chroniona jest świeżo polakierowana podłoga w pierwszych dniach, tym dłuższa jest żywotność lakieru. Wszystkie czasy schnięcia odnoszą się do normalnego klimatu (20°C i 65% względnej wilgotności powietrza). Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację, jednakże bez ciągów powietrza.

Stopień połysku:

mat jedwabisty

Przyrządy robocze oraz ich czyszczenie:

Do naszych wodnych lakierów do podłóg oferujemy stosowne przyrządy robocze. Nierdzewne szpachelki ze stali szlachetnej, wałek do podłóg oraz szczotki do malowania. Tylko przy użyciu odpowiednich przyrządów roboczych można uzyskać nienagannie polakierowaną powierzchnię. Natychmiast po użyciu przyrządy robocze należy umyć dobrze wodą.

Wskazówki szczególne:

Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K wykazuje się dobrą wytrzymałością na zużycie i posiada dobre właściwości mechaniczne i chemiczne. Charakteryzuje się on szybkim schnięciem i łatwym nanoszeniem.

Okres przydatności do użycia:

Przechowywać i transportować w chłodnym miejscu, ale nie w temperaturze poniżej +6°C. W oryginalnie zamkniętym pojemniku **Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K** można przechowywać przez ok. 6 miesięcy. Otwarte pojemniki dobrze zamknąć i szybko zużyć. Nie przelewać do pojemników blaszanych: niebezpieczeństwo zardzewienia.

Bezpieczeństwo:

Także przy obróbce wodnych systemów lakierowych należy przestrzegać zwyczajowo obowiązujących przepisów:

| | |
|--|-----|
| WGK (Klasa zanieczyszczenia wody): | 3 |
| Giscode: | W 3 |
| GefStoffV (Rozporz. dot. mat. niebezpiecz.): | - |
| VbF (Rozporz. dot. cieczy palnych): | - |
| ADR/RID: | - |
| UN-CODE: | - |
| VBG (Obróbka powłok kryjących): | - |

Konserwacja:

W celu zachowania dobrej jakości powierzchni jak też opóźnienia konieczności ponownego jej lakierowania zalecana jest regularna pielęgnacja za pomocą **Środka Hyd-Ro do pielęgnacji parkietu (Parkettpflege)**. Pierwsze użycie najwcześniej 10 dni po końcowym lakierowaniu. Do czyszczenia podłoża zalecamy **Środka Hyd-Ro do gruntownego czyszczenia parkietu (Grundreiniger)**.

Proszę zażyczyć sobie naszą instrukcję konserwacji zgodnie z DIN 18356.

Proszę przestrzegać:

Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które przekazujemy na bazie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są wiążące i nie stanowią żadnego prawnego stosunku umownego oraz żadnego dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z jego obowiązku skontrolowania na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz przydatności naszych produktów do przewidywanego celu zastosowania. W przypadkach wątpliwych należy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości poprzez wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku zmieszania produktów obcych z naszymi produktami, lub w przypadku wspólnej obróbki z innymi produktami obcymi nie możemy przejąć jakiegokolwiek gwarancji za nienaganną jakość powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać znormalizowanych zasad zlecenia i wykonawstwa robót budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki dostaw i płatności. Powyższa instrukcja powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich jej wersji.

Stan 08/05