

LAKIER PU MEBLOWO -SCHODOWY



Gr.3

Informacja techniczna

Charakterystyka:	Jest to dobrze wypełniający, dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie żywicy poliakrylowej. Dwuskładnikowy Lakier Meblowo –Schodowy PU ma bardzo dużą odporność na światło poprzez ochronę UV. Efekt bez zastrzeżeń zostanie osiągnięty jeżeli będą przestrzegane następujące wskazówki.
Zakres zastosowań:	Do wartościowego i odpornościowego uszlachetniania drewna do schodów ,mebli kuchennych, biurowych, szkolnych i do pomieszczeń mieszkalnych oraz do lakierowania wyposażenia hoteli i lokali gastronomicznych .
Podłoża:	Suche, czyste, bez żywicy drewno, w przypadku bejcowanego drewna jego powierzchnie muszą być suche i czyste.
Utwardzacz:	Utwardzacz DuoCryl
Proporcje mieszania:	15 części lakieru : 1 części utwardzacza.
Przydatność do stosowania:	Czas przydatności technologicznej maks. 10 godzin (przy (20°C / 65% wilgotności względnej powietrza).
Technologia:	Lakier Meblowo –Schodowy PU jest наносzony metodą natryskową (powietrze, bez powietrza, mieszanka powietrzna). Nanoszenie przez odlewanie jest możliwe. Po dodaniu opóźniacza nadaje się do rolowania i malowania pędzlem. Przy dużym obciążeniu wystarczy trzykrotne nanoszenie lakieru ze szlifowaniem międzyoperacyjnym używając papieru o ziarnistości P180 - 220.
Rozcieńczanie:	Lakier Meblowo –Schodowy PU daje razem z Utwardzaczem DuoCryl mieszankę gotową do natryskiwania. W zależności od metody nanoszenia i potrzeby można rozcieńczyć za pomocą Rozcieńczalnika DD nr 20 . Jako opóźniacz schnięcia należy zastosować Rozcieńczalnik DD nr 25 w maksymalnej ilości od 2 do 5%.
Wydajność:	Okolo 6 – 8 m ² /l na warstwę (zależy od chłonności drewna i sposobu nanoszenia).
Czas schnięcia:	Zależy od sposobu nanoszenia i ilości naniesionego lakieru w temperaturze otoczenia (20°C / 65% wilgotności względnej powietrza). Dotykać można po okolo 30 minutach. Nadaje się do ponownego lakierowania po 2 godzinach.
Stopień połysku:	1 błyszczący; 30 satynowo-błyszczący; 40 półmatowy, 45 matowy
Gruntowanie i powlekanie:	Lakier Meblowo –Schodowy PU jest stosowany zarówno jako podkład jak i jako ostatnia powłoka. Jeżeli jest wymagane specjalne gruntowanie, to należy użyć Podkładu Wypełniającego PU 94 .
Czyszczenie narzędzi:	Środek do czyszczenia pędzli i urządzeń PUG .
Zdolność do przechowywania:	Składnik I (lakier) przynajmniej 1 rok, a składnik II (utwardzacz) przynajmniej ½ roku w zamkniętym oryginalnie opakowaniu.

Proszę odwrócić na drugą stronę!

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl

LAKIER PU MEBLOWO -SCHODOWY



Gr.3

Informacja techniczna

- Wskazówki specjalne:** Skontrolowano wg DIN 68861 Część I, Grupa 1 B i normy austriackiej A 1605, Część 12, Grupa B 1. Chemiczna i mechaniczna odporność jest osiągnięta po minięciu czasu utwardzania 5 – 7 dni (w zależności od temperatury otoczenia).
- Bezpieczeństwo:**
- | | |
|---------------------|--|
| Rozp. o Mat. Nieb.: | V -łatwo zapalny |
| VBF: | A I |
| ADR/RID: | Klasa 3 Ustęp 5b |
| Kod UN: | 1263 |
| VBG 23: | Przepis o zapobieganiu wypadkom BG Przemysłu Chemicznego „Praca z materiałami powłokowymi”. Poza tym należy przestrzegać Instrukcji ZH 1/181 BG przemysłu chemicznego, „ Postępowanie z materiałami powłokowymi PUR. |
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszym arkuszu Informacji Technicznej odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Niniejszy Arkusz nie stanowi żadnego zabezpieczenia w sensie prawnym i nie zwalnia osoby stosującej produkt, ze względu na liczne wpływy, od własnego wykonania kontroli i prób przed użyciem. Podczas mieszania obcych wyrobów z naszymi i przy jednoczesnym nanoszeniu obcych produktów nie możemy ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej za właściwości warstwy wierzchniej powierzchni bejcowanych i/lub lakierowanych.

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl