



- Charakterystyka:** Jest to kombinacja naturalnych wosków, olejów, żywic i bezołowiowych substancji suszących w rozpuszczalnikach. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
- Zakres zastosowania:** **Olej Woskowy** nadaje się jako powłoka ostateczna olejonego drewna powierzchni mebli znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. Również może być stosowany do malowania normalnie obciążonych podłóg i pomieszczeń mieszkalnych.
- Podłoża:** Podłoże powinno być suche, czyste, bez pyłu szlifierskiego, pozbawione tłuszczu i żywicy drewno szlifowane i strukturyzowane. **Olej Woskowy** nie nadaje się do drewna bejcowanego.
- Nanoszenie:** **Olej Woskowy** nanosi się za pomocą miękkiego pędzla lub trykotową szmatką cieniutką warstwą na powierzchnię drewna. Jest możliwość naniesienia nadmiaru oleju, który jednak po około 10 minutach należy usunąć za pomocą trykotowego tamponu. Po przeschnięciu można wypolerować powierzchnię używając szczotki skórzanej lub z włosia końskiego.
- Uwaga !** **Trykotowe tampony i szmatki nasączone olejem woskowym należy bezwarunkowo zamykać i przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnym, niepalnym pojemniku. Dostarczać do utylizacji jako odpady specjalne.**
- UWAGA !** **Istnieje zagrożenie samozapłonem!**
- Rozcieńczanie:** **Olej Woskowy** jest dostarczany w postaci gotowej do zastosowania i nie wolno go rozcieńczać.
- Wydajność:** około 10 - 12m²/l (w zależności od chłonności podłoża i sposobu nanoszenia).
- Czas schnięcia:** **Wosk do natryskiwania na gorąco** przesyca po około 1 do 2 godzinach w temperaturze pokojowej (20°C / 65% wilgotności względnej), w zależności od naniesionej ilości. Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza.
- Gruntowanie:** Jako podłoże pod **Olej Woskowy** zalecamy **Olej Gruntujący Rosnera**.
- Czyszczenie narzędzi:** Do czyszczenia narzędzi nadaje się **Rozpuszczalnik do lakierów 83586**.
- Czas przechowywania:** **Olej Woskowy** w oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przynajmniej przez jeden rok.
- Bezpieczeństwo:**
Rozp. o mat. nieb.: palny
VbF: A II
ADR / RID: Kl. 3 nr. 31 c
UN- Kod: 1263
VBG 23: Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym".
- Proszę pamiętać:** Wyrób i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają dzisiejszej wiedzy nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowią zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przyjmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.