



- Charakterystyka:** **PATYNA** jest to roztwór barwników w rozpuszczalnikach organicznych i w specjalnym środku wiążącym. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
- Zakres zastosowania:** **PATYNA** jest stosowana do patynowania zagruntowanych części mebli i zabudowy wnętrz, np: mebli stylowych, naturalnych, względnie bejcowanych powierzchni lub profili drewnianych, które są zagruntowane za pomocą **Lakieru poliuretanowego jedno- lub dwuskładnikowego** i szlifowane (papierem o ziarnistości P180 - 220). Jeżeli **PATYNA** zostanie naniesiona na niezagruntowane drewno, to ze względu na dużą chłonność drewna uzyska się nierównomierny, poplamiony obraz. Jeżeli drewno powinno być bejcowane, to wybór bejcy powinien być uzależniony od rodzaju pokrywanego drewna. Odcień bejcy jest dopasowywany dożądanego najjaśniejszego odcienia barwy.
- Nanoszenie:** **PATYNA** jest наносzona metodami natryskowymi. Szczególnie nadają się do tego specjalne pistolety do patynowania. Patynę można też nanieść za pomocą pistoletu powietrznego. Ważne przy tym jest, żeby obrabianą powierzchnię omgławiać za pomocą małej dyszy natryskowej (0,8 - 1mm) przy ciśnieniu natrysku około 3 bary i małej ilości materiału. Odstęp pistoletu natryskowego od pokrywanej powierzchni nie powinien być zbyt mały. Chcąc uzyskać równomierne cieniowanie powierzchni należy natryskiwać od zewnątrz do wewnątrz. Do tego celu nadaje się stół obrotowy (krzyżak obrotowy), na którym jest położony obrabiany materiał co umożliwia jego obrót w stosunku do położenia pistoletu.
- Rozcieńczanie:** **PATYNA** jest dostarczana w postaci gotowej do użytku i nie wolno jej rozcieńczać.
- Wydajność:** około 10 m²/l - w zależności od wymaganego efektu
- Czas schnięcia:** **PATYNA** schnie po upływie około 1 godziny w temperaturze otoczenia 20°C i 65% wilgotności względnej. Po wyschnięciu nie stosować szlifowania między warstwami.
- Kolejne powłoki:** **PATYNA** może być pokrywana wszystkimi naszymi **Lakierami Poliuretanowymi Jedno- i Dwuskładnikowymi** z wyjątkiem lakierów rozjaśniających. Nakładanie kolejnej warstwy powinno być wykonywane tym samym lakierem lub z tej samej grupy co podkład. W zależności od rodzaju malowanego drewna zalecamy, dla uniknięcia zamian barw drewna spowodowanych działaniem światła, dodanie **ROLIKONU** (koncentratu chroniącego przed działaniem światła), względnie lakieru meblowego **PU**.
- Czyszczenie narzędzi:** Do czyszczenia narzędzi stosować **Zmywacz nr 52** i **Środek do czyszczenia pędzli i urządzeń (PUG)**.
- Ważne !** **PATYNY nie wolno stosować do zabarwiania lakierów.**
- Wskazówki specjalne:**
- Wszystkie odcienie barw są ze sobą mieszalne.
 - Przed obróbką powierzchniową przedmiotu bezwarunkowo powinno zostać wykonane malowanie próbne ze wszystkimi warstwami na kawałku tego samego drewna. W każdym wypadku należy zachować ten kawałek drewna z powłoką próbną.
 - Przy wykonywaniu większych prac należy zwrócić uwagę na to, żeby **PATYNA** pochodziła tylko z jednej partii dostawy. Jeżeli ilość z jednej partii nie wystarczy do całego zakresu robót, to przed nanoszeniem należy mieszać wszystkie partie ze sobą. Jeżeli zaczynamy nowy pojemnik to musimy ponownie wykonać próbne malowanie.

Proszę odwrócić na drugą stronę!

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

 **FIRMA LEGIERSKI**

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. 033/8556434 * fax 033/8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.com.pl



- Przechowywanie:** **PATYNA** w oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywana przez czas nieograniczony.
- Bezpieczeństwo:**
- | | |
|---------------------|--|
| Rozp. o mat. nieb.: | F - łatwopalny |
| VbF: | A I |
| ADR / RID: | Klasa 3 nr 5b |
| VBG 23: | Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym". |
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają dzisiejszej wiedzy nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przyjmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.