

- Charakterystyka:** **Vario 2000** jest prześwitującą powłoką malarską (lazurą) o słabym zapachu na bazie oleju lnianego i żywicy alkidowej ze zintegrowaną ochroną przed sinieniem. Konstrukcja z powłoką **Vario Naturalny Grunt** (Vario Naturgrund) ma działanie zapobiegawcze przed gniciem, pleśnią, sinieniem, atakiem insektów oraz odznacza się odpornością na działanie światła i pogody, zdolnością regulacji wilgotności i odpierania wody.
- Zakres zastosowania:** Do dekoracji i ochrony drewna, np. okien drzwi, balkonów, płotów, szalunków itd.
- Obróbka wstępna podłoża:** Wilgotność drewna miękkiego nie powinna przekraczać 25%, a twardego 20%. Usunąć z materiału brud i kurz. W przypadku drewna egzotycznego należy usunąć z niego składniki wewnętrzne (Holzinhaltstoffen). Drewno pokryte barwnymi lazurami należy przeszlifować. Stare powłoki barwne należy usunąć przez odbejcowanie i zmycie rozpuszczalnikiem, względnie przez zeszlifowanie.
- Nanoszenie:** Przez malowanie pędzlem, natrysk lub metodą zanurzeniową malowanie pędzlem (bez rozcieńczania) i natryskiem (do natrysku dodać 10-15% rozpuszczalnika 438).
- Ważna wskazówka:** W pomieszczeniach stosować tylko do niewielkich powierzchni (np. okna, drzwi domowe itd.). Do dużych powierzchni wewnątrz zalecamy nasz program **Rosner Bejce i Lakier do mebli**.
- Wydajność:** Na heblowanym drewnie: 12 do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu i 8 do 10m²/l przy dwukrotnym malowaniu. Na drewnie chropowatym (po pile): 8 do 9m²/l przy jednokrotnym malowaniu i 4 do 5m²/l przy dwukrotnym malowaniu.
- Struktura powłoki w zastosowaniach zewnętrznych:**
- 1x Vario **Podkład** (Naturgrund) - impregnacja
2x Vario **2000 Lazura** (Holzschutzlasur) - powłoka
- Suszenie:** (w temp. 20°C i 55% wilgotności względnej): Lazura Vario 2000 jest sucho pyłowa po ok. 8 do 10 godzin. Nadaje się do obróbki po 12 do 14 godzinach.
- Rozpuszczanie i mycie narzędzi:** Za pomocą rozpuszczalnika do farb 438 Christ Ebelux lub **PUG**.
- Przechowywanie:** 12 miesięcy w temperaturze od 5°C do 30°C w oryginalnie zamkniętych beczkach.
- Ważne !** ***W przypadku jasnych odcieni barw właściwości drewna mogą wywierać wpływ na odcień barwy. Vario 2000 bezbarwna powinna być używana tylko do rozjaśniania lub jako powłoka ochronna przy zewnętrznych powierzchniach drewna zagruntowanych barwnie. Przed i w trakcie użycia mocno mieszać. Po zakończeniu prac zamknąć dobrze beczkę, względnie dobrze przykryć wannę do zanurzania. Odcień biały ma skłonności do żółknięcia.***